

塗装略号：—

塗装仕様：水性シリコン仕上（塗り替え）鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名：129L ロック水性プロテクトルーフ

規格：—

素材：セメント瓦、スレート瓦など

部位：屋根

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m <sup>2</sup> ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1	素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。			
2	下塗	水 通常不要	0.13~0.24	—	2以上
	水性プロテクトルーフシーラー 033-7150 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 15~115m <sup>2</sup> /15kg・回				
3	上塗	水 ハケ、ローラー 0~10 スプレー 5~15	0.15~0.18	—	2以上
	ロック水性プロテクトルーフ 常備色 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 80~100m <sup>2</sup> /15kg・回				

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカatalogをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート（SDS）をご参照ください。