

製品説明書

059-4021-1/2
ロックペイント株式会社

品番 059 - 4021

品名 ロックコート 合成速乾サビ止めペイント グレー色

規格

ホルムアルデヒド放散

系 統 長油性アルキド樹脂をベースとしたさび止め塗料

適合規格

塗装用略号

特 長 ・防錆力がすぐれています。
・速乾性で作業性がすぐれています。

用 途 ・一般建築物、鉄鋼構築物など

塗料性状 ・加熱残分 % 78.0 ~ 80.0
・粘度 KU(20) 90 ~ 100
・塗料比重 (20) 1.47 ~ 1.51

製品安全資料及び法定表示

・物性値

揮発分(容量%) = 37
沸点範囲 = 150 ~ 195
蒸気密度(空気 = 1) = 5.0

・火災危険性

危険物表示 = 非危険物(指定可燃物)
引火点 = 42
発火点 = 260
容器等級 =
消火器 = CO₂、ドライケミカル又は泡消火器
取扱上の注意 = (1) 容器の蓋を密閉して保存してください。
(2) 容器は熱源、電気器具、スパーク及び裸火などから遠ざけてください。

・労働安全衛生

有機溶剤中毒予防規則 = 第3種有機溶剤等
労働安全衛生法表示 = キシレン、エチルベンゼン
過度の蒸気の吸引 = 有機溶剤の中毒を起こすことがありますので、屋内などで使用の時は換気を十分に行ってください。

緊急時の処置 = 新鮮な空気中に移し、直ちに医師の診察をうけてください。

・反応性 = なし

・漏洩時の処置 = (1) 全ての火気を除去し、蒸気を吸引しないようにし、室内の換気をよくしてから、乾燥した砂などの不活性物質をかけてすくいとってください。
(2) 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意してください。

- ・その他取扱上の注意 = (1) 取扱い中は、火気厳禁を守り有機ガス用マスク又は送気マスクを使用してください。
 (2) 取扱い中は、目にはいらないように、また皮膚にふれないように、保護眼鏡、保護手袋を使用してください。
 (3) 容器の蓋を密閉して直射日光を避けた冷暗所に保存してください。高温(40 以上)や低温(5 以下)での保存は塗料が変質することがありますので教えてください。
 (4) 塗料をふき取った布、塗料の付着した布ぎれなどは、自然発火を起こす恐れがありますので作業終了後速やかに処置してください。
 (5) 製品容器の注意書き及び安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

容 量 20 kg

使用方法

・鉄部塗装

- ・素地調整 2種ケレン
- ・上塗 059ライン ロックコート
114ライン ユメロック などの弱溶剤型塗料
- ・希釈剤 016-0059 塗料用シンナー
- ・塗装方法、希釈割合(重量比)、塗装回数、標準塗付量、塗り面積

塗装方法	ハケ・ローラー	エアレス
希釈割合	5 ~ 10 %	10 ~ 15 %
塗装回数	1 回	
標準塗付量	0.11 ~ 0.13 kg / m ² ・回	
塗り面積	150 ~ 180 m ² / 20 kg・回	

- ・乾燥時間 20
 - 指触乾燥 1時間
 - 硬化乾燥 4時間
 - 塗り重ね乾燥 24時間以上

・使用上の注意事項

気温5 以下、湿度85%以上の時の塗装はさけてください。
 塗装中、乾燥中ともによく換気を行ってください。
 製品は化学物質を含んでおりますので、不特定多数の型が利用される場所・物への使用に際しては、塗装の事実を立て看板等で告知するなどし、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への十分な配慮を行ってください。