

塗装略号：—

塗装仕様：水性ウレタン仕上（塗り替え）

上塗塗料名：108L ビニロックウレタン

規格：JIS A 6909 可とう形改修塗材E

素材：コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボードなど

部位：建物外壁など

工程	塗料と施工内容	シンナー - 名 希釈率%	標準塗付量 kg / m <sup>2</sup> ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h(20 )
1	素地調整				
	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	下塗				
	ビニロックエラスティックフィラー 032-2106 塗装方法 ロ-ラ-、砂骨ローラー リシンガン、タイルガン、 スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 10~32m <sup>2</sup> / 16kg・回	水 ローラー 2~5 砂骨ローラー 0~2 リシンガン 5~10 タイルガン 5~10 エアレス 5~10	0.5~1.5		8以上
3	上塗				
	ビニロックウレタン 108-0101 ベース 指定色 塗装方法 ハケ、ロ-ラ-、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 107~136m <sup>2</sup> / 15kg・回	水 ハケ、ローラー 5~10 スプレー 10~20	0.11~0.14		2以上

塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。