

## 外壁塗替え仕様(下地の劣化が著しい場合はご相談ください)

工程	塗料名	色	希釈	塗布量 (Kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔(20℃)	塗装用具	
下地調整	クラック・鉄筋露出などの部分は、適切な処置を施す。劣化塗膜を皮スキ・ワイヤーブラシ・スクレーパー等で除去し、ホコリ・汚れ等を高圧水洗などで取り除き、乾燥した清潔な面とする。						
下塗り	旧塗膜の意匠を活かす場合	微弾性フィラー	白	水 1~5%	0.5~0.6	4h以上	ローラー
	旧塗膜の意匠を変える場合	微弾性フィラー	白	水 0~2%	0.9~1.5	16h以上	多孔質ローラー
上塗り(1)	SP ネオセラミコート1000 (2液型・水性)	白及び 指定色	水 0~10%	0.15~0.18	2h~5日以内	刷毛、ローラー スプレー	
上塗り(2)				0.15~0.18	—		

## 外壁(サイディングボード)塗替え仕様(下地の劣化が著しい場合はご相談ください)

工程	塗料名	色	希釈	塗布量 (Kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整	劣化塗膜を皮スキ・ワイヤーブラシ・スクレーパー等で除去し、ホコリ・汚れ等を高圧水洗などで取り除き、乾燥した清潔な面とする。					
下塗り	弱溶剤変性 エポキシシーラー	淡黄色 半透明	塗装用シンナー 0~2%	0.08~0.10	3h以上	刷毛、ローラー スプレー
上塗り(1)	SP ネオセラミコート1000 (2液型・水性)	白及び 指定色	水 0~10%	0.15~0.18	2h~5日以内	刷毛、ローラー スプレー
上塗り(2)				0.15~0.18	—	

## 取り扱い上の注意点

① 以下の可使時間(ポットライフ)及び塗装間隔を厳守してください。

季節	気温	可使時間	塗装間隔
夏	25~35℃	3時間以内	2時間以上~5日以内
春・秋	15~25℃	5時間以内	2時間以上~5日以内
冬	5~15℃	8時間以内	4時間以上~7日以内

② 主剤と硬化剤の配合割合(15:1)は厳守して下さい。配合割合を誤りますと、成膜不良が発生します。また、十分な塗膜性能が発現できませんのでご注意ください。

③ 硬化剤は、湿気硬化性ですので、使用後は必ず密栓し、水分混入の無い様に保管してください。

④ 以下の場合、塗装できませんのでご注意ください。

- ・降雨、降雪の恐れがある場合。
- ・気温が5℃以下の場合や、施工後数時間以内に5℃以下になる可能性がある場合。
- ・湿度が85%以上ある場合。
- ・強風時。

⑤ 0℃以下の場所や直射日光の当たる場所での材料の保管は避けてください。

⑥ 高温時の施工では、開缶後、使用中の塗料表面(容器内)に皮張りを起こすことがありますので、水道水を塗料表面に薄く張ってください。皮張りを起こした場合は取り除いてご使用ください。

⑦ 使用した器具類は直ちに水洗いをして下さい。(放置しますと硬化して洗浄することが難しくなります。)

⑧ 皮膚などに付着した場合は、速やかに拭き取り多量の水で洗浄してください。

⑨ 目に入った場合は、速やかに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。

販売元

460-0024

名古屋市中区正木2丁目13番8号

澤政興業株式会社(ペイントシティーコム運営)

TEL 052-311-6510 FAX 052-331-6561

責任施行店