

塗装略号：—

塗装仕様：水性シリコンウレタン仕上

上塗塗料名：111L ビルロックⅡ

規格：—

素材：コンクリート、モルタル、ALC等

部位：外壁

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20℃)
1	素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。			
2	下塗	水 ローラー 2~5 砂骨ローラー 0~2	0.5~1.5	—	4以上
3	上塗	水 ハケ、ローラー 5~10 スプレー 10~20	0.11~0.14	—	2以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。