

塗装略号：—

塗装仕様：水性シリコンウレタン仕上（塗り替え）

上塗塗料名：111L ビルロックⅡ

規格：—

素材：サイディングボード、コンクリート・モルタル・ALC

部位：外壁

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20℃)
1	素地調整				旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。
2	下塗				ロックカチオンシーラーマルチ 033-1159 塗装方法 ロールー 塗装回数 1回 塗布面積 115~135m ² /15kg・回
3	上塗				ビルロックⅡ 111-2100 ベース 指定色 塗装方法 ハケ、ロールー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 107~136m ² /15kg・回

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。