



# 弾性ビニロックスーパー

弾性ビニロックスーパーは、100%アクリル弾性エマルジョンをベースに作られており、その柔軟性によりコンクリートやモルタル仕上面に発生するクラックによく追従します。また低汚染性で汚れがつきにくく、防水性にすぐれ、壁面からの雨水の浸入を防ぎ、コンクリートなどの劣化を防止します。

## ◆ 特 長

- 単層型ですので塗装工程が簡単で経済的です。
- 作業性が非常によく、きれいなパターンに仕上がります。
- 塗膜はすぐれた光沢をもち、光沢の保持性にすぐれています。
- 耐候性に優れ、表面タックが少なく、汚れがつきにくくなっています。
- 防藻、防カビ性にすぐれています。
- 低温および高温における伸びにすぐれ、クラックによく追従します。
- 塗装作業時の泡が少ないのでピンホールができません。
- ロール用は常備色として10色が揃っています。



## ◆ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、ALC板など

## ◆ 製品要綱

品 番	032-1102	032-1202
品 名	弾性ビニロックスーパー ホワイト (吹付用)	弾性ビニロックスーパー ホワイト (ローラー塗装用)
主 な 用 途	建築物屋内外壁面の新設および塗替え塗装	
容 量	16 kg	
標準塗付量(kg / m <sup>2</sup> ・2回)	1.4 ~ 1.8	1.0 ~ 1.4
標準塗布面積(m <sup>2</sup> / 缶・2回)	9 ~ 11	11 ~ 16
希 釈 剤	水	
希釈割合 (重量%)	ローラー	—
	スプレー	下塗 0 ~ 2 (砂骨ローラー)、上塗 3 ~ 10 (中毛ローラー)
標準塗装回数	2	
指触乾燥時間(20℃)	30分	
半硬化乾燥時間(20℃)	8時間	
塗り重ね可能時間(20℃)	4時間以上	

※調色をする場合は、ロックトーンカララント7000(ベースの5%以内)を使用してください。

※下塗り塗料として、適正なシーラー(033-0110、0150、1152、1159)を必ず塗装してください。