

塗装略号：—

塗装仕様：低汚染型アクリルエマルジョン系単層弾性塗材仕上（塗り替え）

上塗塗料名：弾性ビニロックスーパー

規格：JIS A 6909 E 防水形

素材：コンクリート・モルタル・スレート板、ALCなど

部位：建物外壁など

工程	塗料と施工内容	シンナー名	標準塗付量	標準膜厚	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
		希釈率%	kg/m <sup>2</sup> ・回	μm・回	
1	素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。			
2	下塗	水 ローラー 2~5 砂骨ローラー 0~2 リシンガン 5~10 スプレー タイलगン 5~10 エアレス 5~10	0.5~1.5	—	8以上
3	中塗	弾性ビニロックスーパー 032-1202 (JIS A 6909 [防水形] 規格品) 水 0~2 塗装方法 砂骨ローラー 塗装回数 1回 塗装面積 18~23m <sup>2</sup> /16kg・回	0.70~0.90	—	4以上
4	上塗	弾性ビニロックスーパー 032-1202 ベース 指定色 (JIS A 6909 [防水形] 規格品) 水 3~10 塗装方法 中毛ローラー 塗装回数 1回 塗装面積 30~50m <sup>2</sup> /16kg・回	0.30~0.50	—	4以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

#### 特長

- ・伸びがよく、クラックによく追従します。
- ・単層形ですので塗装工程が少なく経済的です。
- ・耐候性、耐アルカリ性がすぐれています。

#### 施工上の要点および注意事項

- ・気温が低い時、湿度が高い場合には完全な塗膜ができにくく、十分な性能を発揮できませんので、気温5°C以下、湿度85%以上での塗装はさけてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、また、天候不良の恐れがあるときは、外部の塗装はさけてください。
- ・外部コンクリート、モルタル面に、素穴や段差、ヒビ割れがある場合には、樹脂モルタルかセメントフィラーで処理してください。
- ・エマルジョンパテの外部での使用はさけてください。
- ・弾性ビニロックスーパーを希釈攪拌する場合は、できるだけ泡が混入しないようにしてください。
- ・塗付量のちがいにより塗膜の伸びが異なりますので、塗付量は一定にしてください。
- ・塗装は、まず砂骨ローラーでパターン塗りをし、乾燥後ウールローラーで均一に仕上げ塗りをしてください。
- ・調色には、弾性ビニロック原色（15%以内）またはロックトーンカララント#5000（5%以内）を使用してください。弾性ビニロック原色が15%を越えると、低汚染の特長が損なわれます。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。