



水性高光沢エナメル

F☆☆☆☆

ユニロックハイグロス

072ラインユニロックハイグロスは、アクリルエマルジョン樹脂をベースに設計した一液溶剤型塗料に匹敵する耐候性を持つ高光沢水性ツヤ有りペイントです。水性塗料のため低臭で、乾燥時間も速く、外装仕上げの上塗りとして、また屋内外コンクリート部、木部、鉄部、屋根等幅広い用途に使用できます。

■ 特 長

- 水性塗料のため有機溶剤をほとんど含まず、引火の心配もありません。
- 2時間（20℃）で塗り重ねが可能なため下塗りとの組み合わせで1日仕上げが可能です。
- 二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を持っています。
- 一液溶剤型エナメルに匹敵する耐候性を持っています。
- 耐候性のよい原色を豊富に取り揃えているため幅広い調色に対応できます。
- すぐれた防藻、防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑えます。



■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、スレート、ALC板、木部、鉄部（サビ止め必要）など

■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名		072-1100 ユニロックハイグロスホワイト
主 な 用 途		モルタル、コンクリート壁面や複層仕上塗材上塗、木部や屋根（スレート、セメント等）の塗替え、鉄部
容 量		15kg
標準塗付量 (kg/m ² ・回)		0.11～0.13
標準塗布面積 (m ² /15kg・回)		115～135
希 釈 剤		水
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5～10
	スプレー	20～30
標準塗装回数		2～3
指触乾燥時間 (20℃)		30分
半硬化乾燥時間 (20℃)		2時間
塗り重ね可能時間 (20℃)		2時間以上

※調色には072ライン原色（9色）または、ロックトーンカララント7000（ベースの7%以内）を使用してください。