

品番	NP-0130シリーズ	品名	油性着色剤クリヤー(全24色)
----	-------------	----	-----------------

**【色調】**

全24色

[カラーカード](#)
**【用途】**

- (1) 屋内・屋外木部の着色剤  
(耐水性や耐候性が要求される全ての木部)

**【特徴】**

- (1) 低粘度で塗りやすく塗面積が広い
- (2) 耐水性・耐候性及び透明性良好
- (3) DIN EN71(文具・玩具の安全性)適合品
- (4) 塗装後も木の呼吸を妨げません
- (5) 塗膜から静電気を発生しません

**【生物学的エコロジー特性】**

- (1) 成分は全て天然物です。(石油系化学物質は一切使用していません)
- (2) 原料栽培には農薬化学肥料を一切使用していません。(環境負荷低減のため)
- (3) 太陽エネルギーだけで生産される植物性成分のみで使用しているため、トルエン、キシレンなど石油系揮発性有機化合物は含まれていません
- (4) 生物に触れても害はありません
- (5) 天然化学物質は環境を汚染しない技術で製造しています  
-ライフサイクルアセスメントの遵守-

**【成分】**

-情報公開の観点から全成分を表示-

シトラル・亜麻仁油・亜麻仁油スタンド油・キリ油スタンド油・ダマール樹脂・ヒマシ油スタンド油・亜鉛チョーク・無機顔料・コロホニウムグリセリンエステル・酸化チタン・珪酸・珪土・カルシウム/コバルト/ジルコニウム(無鉛)・植物アルコール

**【物理的性状】**

比 重: 約0.90  
粘 度: 約16秒(DIN4mmカップ・20℃)  
外 観: 透明なカラーの液体  
VOC化合物: 52%(重量比)

**【危険物の分類】**

可燃性: 引火点: 約49℃  
危険物の等級: 第二石油類(危険等級Ⅲ)

**【乾燥時間】**

※基準: 気温20℃・湿度60%  
指触乾燥時間: 約6~8時間 塗り重ね可能時間: 約24~28時間時間  
厚塗り・高湿度・低温の場合は乾燥が遅くなります。

**【使用上の注意事項】**

- (1) 塗装は気温10℃以上の所で実施して下さい。
- (2) 火花や火元のある場所での塗装や保管は絶対にしないで下さい。
- (3) 塗装中は着衣して皮膚を保護して下さい。(塗料が付いた時は水で洗浄)
- (4) 塗装中は十分に換気して下さい。

(5) 使用した缶や容器は必ず水に浸して空気を抜いて下さい。(自然発火防止のため)

- (5) 使用した「ノース」(布)類はただちに水につけるか焼却して下さい。(自然発火防止のため)
- (6) 余った塗料は下水にすてないで下さい。乾燥させると肥料として再利用可能です。  
ただし、乾燥させた塗料の廃棄については、各自治体の廃棄物処理条例に準じて下さい。

**【その他】**

表示アレルギーに恐れのある方は、事前に皮膚科の医師にご相談下さい。

[アウロ商品の安全性](#)  戻る

[製品説明書](#)  戻る