



ROCK SELF

広い用途に使えるつや有りペイント

油性

# ウレタン建物用

一液架橋型NADウレタン樹脂塗料

ウレタン架橋による高耐候性  
主として屋外の幅広い用途に使える

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

## 用途

コンクリート  
モルタル  
鉄部  
(サビ止めが必要)  
木部  
硬質塩ビ等



## 特長

- 一液架橋型のウレタン塗膜を形成しますから、従来の油性調合ペイントに比べて耐候性、耐久性にすぐれ、また、汚れもつきにくくなっています。
- 下地や旧塗膜を侵すことがなく、塗りやすいうえ、においもマイルドになっています。
- 防藻・防カビ性にすぐれ、清潔で美しい住環境を保ちます。

## 用途

- コンクリート、モルタル、サイディング等のセメント系素地
- 鉄部、垂鉛メッキ鋼板、トタン、アルミ〔※下塗りにサビ止め塗料を必ず塗装してください。〕
- 新生瓦、スレート瓦、トタンなどの屋根材〔洋瓦(モニュル瓦)、釉薬瓦には使用できません。〕
- 木部・硬質塩ビ(雨樋等)、FRP(浴室、浴槽は除く)

## うすめ方

ペイントうすめ液で5~15%うすめてください。

## 乾燥時間

夏期 約8時間、冬期 約24時間  
(塗り重ねる場合は、20℃の場合24時間以上、の間隔をとってください。)

## 塗り面積

 (1回塗りの場合、標準は2回塗り仕上げ)

容量	7L	3L	1.6L	0.7L	1/5L
面積(約)	50~60㎡	22~25㎡	12~13.5㎡	5~6㎡	1.4~1.6㎡
タタミ(約)	32~36枚	13~15枚	7~8枚	3~4枚	0.8~1枚

## 塗り方



**1 下地調整** はがれかけている古い塗膜や、サビ、汚れを、皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーなどを使用して取り除きます。

**2 マスキング** 塗料がついて困る所は、マスキングテープや新聞紙でおおっておきます。

**3 希釈・攪拌** 塗料は缶の底からよくかき混ぜ、均一にしてから必要量を別の容器に移し、うすめ液加えてよく混ぜてください。

**4 上塗り** 隅や入りくんだせまい所は、小バケで先に洗っておきます。広い面はペイントローラーを使うと早くきれいに塗れます。

## 注意事項

- 塗る面のゴミ、油分、サビ、汚れなどは完全に除去して乾いた清浄な面にしてください。
- 使用するときには、容器のフタに手を添えて開け、塗料を底から十分にかき混ぜてください。(表面に液が分離していることがありますが異常ではありません。)
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときはペイントうすめ液で少しうすめてください。
- 雨の日や降雨、降雪が予想される時、および湿度の高い時には塗らないでください。また乾くまでは雨や水がかからないようにして下さい。
- 常時水のかかる場所や、暖房機等の熱のかかる場所への塗装は避けてください。
- 使用後の塗装用具は乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
- 有機溶剤が含まれていますから、火気厳禁のうえ、使用時および塗装後もしばらくの間は換気を良くしてください。
- 取り扱いの際は、缶に書かれた注意事項ならびに、製品安全データシート(MSDS)をよく読んでうすめ液で使ってください。

## 品番と缶種

品番	品名	7L	3L	1.6L	0.7L	1/5L	品番	品名	7L	3L	1.6L	0.7L	1/5L
116-0203	しろ	○	○	○	○	○	116-1620	オレンジ			○	○	○
116-0536	銀			○	○	○	116-1622	ベージュ			○	○	
116-1601	ねずみいろ	○	○	○	○	○	116-1625	みずいろ			○	○	
116-1603	うすみどり			○	○	○	116-1626	そらいろ	○	○	○	○	○
116-1607	ちゃいろ			○	○		116-1627	うすそら			○	○	
116-1609	チョコレート	○	○	○	○	○	116-1628	クリーム	○	○	○	○	○
116-1611	くろ			○	○	○	116-1648	アイボリー			○	○	
116-1612	きいろ			○	○	○	116-1655	ライトカーキー			○	○	
116-1613	あか			○	○	○	116-1656	カーキー			○	○	
116-1614	みどり			○	○	○	116-C331	グレーサンド			○	○	
116-1616	あかさび			○	○		116-C359	オイスター			○	○	
116-1617	うすチョコレート			○	○	○	116-T051	ナイスブルー			○	○	
116-1619	うすねずみ			○	○	○	116-T056	ココアブラウン		○	○	○	



## ロックペイント 株式会社

東京営業部 〒136-0076 東京都江東区南砂2-37-2  
TEL (03) 3640-6000 FAX (03) 3640-9000  
札幌営業部 〒003-0011 札幌市白石区中央一条4-3-48  
TEL (011) 812-2761 FAX (011) 812-9304  
横浜営業部 〒232-0016 横浜市南区宮元町3-53  
TEL (045) 742-6675 FAX (045) 742-6669  
名古屋営業部 〒454-0059 名古屋市中川区福川町1-1  
TEL (052) 351-6500 FAX (052) 361-7433

大阪営業部 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3-1-47  
TEL (06) 6473-1055 FAX (06) 6473-1000  
岡山営業部 〒701-1134 岡山市三和1000番34  
TEL (086) 294-1201 FAX (086) 294-6966  
広島営業部 〒730-0011 広島市中区基町1-19 管坂ビル203  
TEL (082) 222-8726 FAX (082) 222-8724  
福岡営業部 〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3-2-1  
TEL (092) 962-0661 FAX (092) 963-1241

## 販売店