

| |
|---------------------------------|
| 塗装略号：— |
| 塗装仕様：弱溶剤型シリコン仕上（塗り替え）鉛・クロムフリー仕様 |
| 上塗塗料名：114L ユメロックルーフ 1000番級 |
| 規格：— |
| 素材：セメント瓦スレートなど |
| 部位：屋根 |

| 工程 | 塗料と施工内容 | シンナー名 希釈率% | 標準塗付量 kg/m ² ・回 | 標準膜厚 μm・回 | 塗り重ね 可能時間 h (20°C) |
|----|---------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 素地調整 | 旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。 | | | |
| 2 | 下地調整材 (軽度) | 水 ハケ、ローラー 0~10 スプレー 0~10 | 0.3~0.8 | — | 3以上 |
| 3 | 上塗 | ユメロック ルーフ 114ライン 屋根用標準常備色 主剤 114-1140 ルーフ硬化剤 配合比(重量)主剤9:硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回 | 水 ハケ、ローラー 5~15 スプレー 10~20 | 0.11~0.13 | — 2h以上 7日以内 |

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート(SDS)をご参照ください。