

塗装略号：2-FE

塗装仕様：弱溶剤型2液シリコン仕上（塗り替え）鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名：114L ユメロックルーフ 1000番級

規格：—

素材：亜鉛メッキ鋼板、トタンなど

部位：屋根

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1 素地調整	旧塗膜ではがれかかった部分、フクレ部分等は皮スキ、ワイヤーブラシ等のケレン具で、浮き塗膜、サビなどは電動工具、手工具で除去する。「2種ケレン」 チョーキングした面、汚れ等はサンドペーパーや高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2 下塗	2液型サビカット（各色） 061-753×主剤 061-7910 硬化剤 配合比(重量)主剤9：硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 106~123m ² /16kgセット	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 0~5 エアレス 5~10	0.13~0.15	40	4h以上 7日以内
3 上塗	ユメロック ルーフ 114ライン 屋根用標準常備色 主剤 114-1140 ルーフ硬化剤 配合比(重量)主剤9：硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~10 スプレー 10~15	0.11~0.13	—	2h以上 14日以内

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート（SDS）をご参照ください。