

セルコートS

厚つけノンスリップ防水材料（砂骨ローラー工法）

使用上の注意事項

- ① セルコートSは無希釈ですので、希釈をしないでください。
- ② 下地が濡れている場合は、含水率8%以内まで十分乾燥させてください。
- ③ コンクリートスラブの脆弱な所にはセルコートSシーラー溶剤型又はセルコートSエポキシシーラーを使用してください。
- ④ セルコートSは、必ず砂骨ローラーを使用してください。
- ⑤ 低温時（5℃以下）では硬化しません。塗装は避けてください。
- ⑥ 旧塗膜の種類や表面状態を確認してください。旧塗膜の状態によっては下地調整が必要となりますので関西パテ化工（株）にご相談ください。
- ⑦ 吸い込みが激しい時は2度塗りしてください。

セルコートS塗装標準仕様

■ベランダ工程表（新設）

工 程	材 料 名	塗布量	工 具	塗り重ね時間
素地調整	下地に付着した汚れ、ゴミ、油分、水分等を前もってきれいに清掃してください。表面のレイタンス等は集塵機できれいに除去してください。			
シーラー塗布	セルコートシーラー・シート用 セルコートシーラー・コンクリート用	0.15～0.2	ウールローラー刷毛	3時間以上
主 材	セルコートS	0.8～1	砂骨ローラー細目	3時間以上
主 材	セルコートS	0.8～1	砂骨ローラー細目	6時間以上
主 材	セルコートS	0.8～1	砂骨ローラー細目	12時間以上

■屋上工程表（新設）

工 程	材 料 名	塗布量	工 具	塗り重ね時間
素地調整	下地に付着した汚れ、ゴミ、油分、水分等を前もってきれいに清掃してください。表面のレイタンス等は集塵機できれいに除去してください。			
シーラー塗布	セルコートシーラー・シート用 セルコートシーラー・コンクリート用	0.15～0.2	ウールローラー刷毛	3時間以上
主 材	セルコートS	0.8～1	砂骨ローラー細目	1時間以内
クロス貼り	ガラスクロス			
主 材	セルコートS	0.8～1	砂骨ローラー細目	3時間以上
主 材	セルコートS	0.8～1	砂骨ローラー細目	6時間以上
主 材	セルコートS	0.8～1	砂骨ローラー細目	12時間以上
トップコート	セルトップNW	0.15～0.2	ウールローラー刷毛	3時間以上

関西パテ化工株式会社

本 社：〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36 TEL(0729)82-2131(代) FAX(0729)82-2135
 東京支店：〒121-0813 東京都足立区竹の塚3丁目14-10 TEL(03)3850-3191(代) FAX(03)3850-3193
 北九州営業所：〒803-0815 北九州市小倉北区原町1丁目9-3 TEL(093)571-7156(代) FAX(093)571-7159