

密着工法__軽歩行用露出カラー仕上げ
ブルーフロンバリュー PM-V20G工法 塗装仕様書

工 程	材 料 の 調 合	施 工 方 法	可 使 時 間	使 用 量	施 工 間 隔
素 地 調 整	<ul style="list-style-type: none"> ・レイトンスや老化、脆弱部分は、サンディングなどで除去して下さい。 ・ゴミ、ホコリ、泥等を完全に除去し、油脂類は、シンナーで清掃して下さい。 ・素地の吸い込みが激しい場合は、ブルーフロンプライマーを充分浸透させ、目止めになるように塗布して下さい。 ・下地の欠損・段差などの不陸は、NTカチオンタイトF 又は NTカチオンフィラーもしくは エポキシ樹脂モルタルで平滑にして下さい。 ・施工後、硬化前に降雨が予測される場合は施工を行わないで下さい。 ・下地が乾燥していることを確認して次の工程に入って下さい。 <p style="text-align: center;">(含水率9%以下, PH9以下)</p>				
プ ラ イ マ ー	ブルーフロンプライマーS 16kg (原液で使用する。)	刷 毛 ロ ー ラ ー コ テ	—	0.20 kg/m ²	3~72 時間 (23°C)
防 水 材 1 回 目	ブルーフロンバリュー 主 剤 5kg 硬 化 剤 15kg	金 ゴ テ ゴ ム ベ ラ	40分以内 (23°C)	1.40 kg/m ²	16~72 時間 (23°C)
防 水 材 2 回 目	ブルーフロンバリュー 主 剤 5kg 硬 化 剤 15kg	金 ゴ テ ゴ ム ベ ラ	40分以内 (23°C)	1.40 kg/m ²	16~72 時間 (23°C)
ト ッ プ コ ー ト	ブルーフロンGRトップ A 液 15kg B 液 3kg GRトップシンナー 0~1.8kg	ロ ー ラ ー 刷 毛 ス プ レ ー	4時間 以 内 (23°C)	0.20 kg/m ²	歩行可能 6時間以上 養生期間 48時間以上 (23°C)

注意事項

- ・塗料は2液型ですので、マーゼル等で充分攪拌して下さい。 不十分の場合は、硬化不良となります。 尚、可使時間は40分ですので、素早い作業となります。
- ・材料は、引火性がありますので冷所に保存し、取り扱いの際は火気に充分注意して下さい。 また、衛生上、塗装の際に有機溶剤の蒸気を吸わないように御注意下さい。
- ・B液は湿気でゲル化しますので、密栓して保管して下さい。

密着工法__軽歩行用露出カラー仕上げ（立ち上がり部）
プルーフロンバリュー PMT-V20G工法 塗装仕様書
【GRトップ仕上げ 2.0mm厚】

工 程	材 料 の 調 合	施 工 方 法	可 使 時 間	使 用 量	施 工 間 隔
素 地 調 整	<ul style="list-style-type: none"> ・レイトンスや老化、脆弱部分は、サンディングなどで除去して下さい。 ・ゴミ、ホコリ、泥等を完全に除去し、油脂類は、シンナーで清掃して下さい。 ・素地の吸い込みが激しい場合は、プルーフロンプライマーを充分浸透させ、目止めになるように塗布して下さい。 ・下地の欠損・段差などの不陸は、NTカチオンタイトF 又は NTカチオンフィラーもしくは エポキシ樹脂モルタルで平滑にして下さい。 ・施工後、硬化前に降雨が予測される場合は施工を行わないで下さい。 ・下地が乾燥していることを確認して次の工程に入って下さい。 <p style="text-align: center;">(含水率9%以下, PH9以下)</p>				
プ ラ イ マ ー	プルーフロンプライマーS 16kg (原液で使用する。)	刷 毛 ロ ー ラ ー コ テ	—	0.20 kg/m ²	3~72 時間 (23°C)
防 水 材 1 回 目	プルーフロンNS 主 剤 6kg 硬 化 剤 12kg	金 ゴ テ ゴ ム ベ ラ	40分以内 (23°C)	1.30 kg/m ²	16~72 時間 (23°C)
防 水 材 2 回 目	プルーフロンNS 主 剤 6kg 硬 化 剤 12kg	金 ゴ テ ゴ ム ベ ラ	40分以内 (23°C)	1.30 kg/m ²	16~72 時間 (23°C)
ト ッ プ コ ー ト	プルーフロンGRトップ A 液 15kg B 液 3kg GRトップシンナー 0~1.8kg	ロ ー ラ ー 刷 毛 ス プ レ ー	4時間 以 内 (23°C)	0.20 kg/m ²	歩行可能 6時間以上 養生期間 48時間以上 (23°C)

注意事項

- ・塗料は2液型ですので、マーゼル等で充分攪拌して下さい。 不十分の場合は、硬化不良となります。 尚、可使時間は40分ですので、素早い作業となります。
- ・材料は、引火性がありますので冷所に保存し、取り扱いの際は火気に充分注意して下さい。 また、衛生上、塗装の際に有機溶剤の蒸気を吸わないように御注意下さい。
- ・B液は湿気でゲル化しますので、密栓して保管して下さい。