

## プルーフロンNC-01工法

日本特殊塗料株式会社

(ベランダ用露出カラー仕上 1.5m/m厚)

工 程	材 料 の 調 合	施 工 方 法	可 使 時 間	使 用 量	施 工 間 隔
素 地 調 整	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レイタンスは、サンディング、シンナー等できれいにする。</li> <li>・油、ゴミ、ホコリ等は、完全に除去する。</li> <li>・素地の吸い込みが激しい場合は、プライマーを充分浸透させ、目止めになるように塗布する。</li> </ul>				
プ ラ イ マ ー	プルーフロンプライマー 16kg (原液で使用する)	刷 毛 ローラー	—	0.2 kg/m <sup>2</sup>	4~48 時間
防 水 材	プルーフロンC-100DX 主 剤 6kg } 重量比 硬 化 剤 12kg }	金 ゴ テ ゴ ム ベ ラ	40分 (20℃)	2.0 kg/m <sup>2</sup>	16~72 時間
ト ッ プ コ ー ト	プルーフロンGRトップ A 液 15kg } 重量比 B 液 3kg } GRトップシンナー 1.8~3.6kg }	ス プ レ ー ロ ー ラ ー 刷 毛	4時間 (20℃)	0.2 kg/m <sup>2</sup>	乾 燥 12時間 以上

### 注意事項

- ・プルーフロンC-100DXは、2液型ですので、マーゼル等で充分攪拌して下さい。  
不十分の場合は、硬化不良となります。
- 尚、可使時間は40分ですので、素早い作業となります。
- ・火気には充分気を付けて下さい。
- ・トップコートは防滑タイプの艶消しチップ入り及び遮熱タイプも選択できます。