



082ライン

ユカロック 2000番級

ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする（高級）屋内床面の塗装に適しています。

■ 特 長

- 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。
- 塗膜は硬く、耐摩耗性にすぐれています。
- エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。
- 防塵、防水効果が得られます。

■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル床面



■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名	082-2000番級 ユカロック 主 剤 082-2910 ユカロック 硬化剤	082-2110 ユカロック 下塗主剤 082-2910 ユカロック 硬 化 剤	082-2150 速乾プライマークリヤー 主 剤 082-2920 速乾プライマークリヤー 硬化剤
主 な 用 途	研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場等の屋内床		
容 量	主剤 12kg 硬化剤 4kg	←	←
配 合 比	主剤 3：硬化剤 1	←	←
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.18～0.25	←	←
標準塗布面積 (m ² /16kg・回)	60～90	←	←
希 釈 剤	エポキシシンナー 016-0061	←	希釈不要
希釈割合 ハケ・ローラー	10～20 (重量%)	40～50 (重量%)	—
標準塗装回数	2	1	1
可使時間 (20℃)	8時間	←	4時間
指触乾燥時間 (20℃)	2時間	1	1時間
半硬化乾燥時間 (20℃)	24時間	←	18時間
塗り重ね可能時間 (20℃)	8時間以上	←	6時間以上

■ 品 種

品 番	品 名	入 目	品 番	品 名	入 目
082-2102	しろ	12kg	082-2119	グレー	12kg
082-2114	ブラウン	12kg	082-2120	ディープグリーン	12kg
082-2117	みどり	12kg	082-2121	モスグリーン	12kg