

塗装略号：2 - X E

塗装仕様：溶剤型2液エポキシ平滑仕上げ（新設）

上塗塗料名：082L ユカロック2000番級

規格：

素材：コンクリート、モルタルなど

部位：屋内外床

ホルムアルデヒド放散等級：F 仕様

工程	塗料と施工内容	シンナ - 名 希釈率%	標準塗付量 kg / m <sup>2</sup> ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20 )
1	素地調整	エフロレッセンス、レイタンス、ゴミ、ホコリ、油等の汚れなどを完全に除去し、乾燥した清浄面とする。よく乾燥させ含水率10%以下、pH9.5以下になってから塗装を行う。			
2	下塗	016-0061 エポキシシンナ - 通常不要	0.15 ~ 0.20	-	4以上 2日以内
3	中塗	016-0061 エポキシシンナ - 10 ~ 20	0.18 ~ 0.25	-	8以上 7日以内
4	上塗	016-0061 エポキシシンナ - 10 ~ 20	0.18 ~ 0.25	-	24以上 7日以内

塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。