



ロックライン

ロックラインは、コンクリートやアスファルト舗装路面などに常温で施工できるトラフィックペイント（路面標示用塗料）で、合成ゴム系、アルキド系の2種類がそろっています。

■ 特 長

- コンクリートやアスファルト舗装面などに常温で施工できます。
- 速乾性で強靱な塗膜を形成し付着性にすぐれています。
- 耐水性、耐摩耗性、耐油性にすぐれています。

■ 被塗物素材

- コンクリート、アスファルトなど



■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名	051-0031 ホワイト（合成ゴム系）	051-0033 ホワイト（アルキド系）
主 な 用 途	舗装路面・中央線等の路面標識、工場・倉庫・車庫・駐車場等の区画線	
容 量	20kg、5kg	20kg、4kg
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.20～0.22	
標準塗布面積 (m ² /20kg・回)	90～100	
希 釈 剤	016-5123 ラッカーシンナー	016-0059 塗料用シンナー
希 釈 率（重量％）	5～10（ローラー）	
標 準 塗 装 回 数	1	
指触乾燥時間（20℃）	10分	
半硬化乾燥時間（20℃）	2時間	
塗り重ね可能時間（20℃）	2時間以上	

※他に051-0034（エロー、合成ゴム系）、051-0036（エロー、アルキド系）、051-0037（オレンジ、アルキド系）があります。

※合成ゴム系、アルキド系ロックラインをアスファルト面に塗装する場合は、手早く塗ってください。何回も塗装面をこするとアスファルトが溶けてにじむ場合があります。

※アルキド系ロックラインは、コンクリート系素地には耐アルカリ性が劣るため不適です。