

塗装略号：EP

塗装仕様：VOCフリーアクリル5分つや仕上（塗り替え）

上塗塗料名：075L ユニロック V.O - 5分艶

規格：

素材：コンクリート、モルタル、せっこうボードなど

部位：建物内壁など

ホルムアルデヒド放散等級：F 仕様

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m <sup>2</sup> ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h(20)
1	素地調整				
	脆弱な旧塗膜やハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れ（タバコのヤニ、水性のシミの著しい箇所なども含む）、カビチョーキングは、ブラシ、皮スキなどを用いて水洗浄等で除去、乾燥した清浄面とする。				
2	下塗				
	ビニロックV.Oシーラー 033-1701 (JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー 相当品) 塗装方法 ハケ、ローラー 塗装回数 1回 塗布面積 150~187m <sup>2</sup> /1.5kg・回	水 ハケ、ローラー 5~15	0.08~0.10		2以上
3	上塗				
	ユニロックV.O - 075-1750 ベース 指定色 5分艶ホワイト 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m <sup>2</sup> /15kg・回	水 ハケ、ローラー 5~15 スプレー 15~25	0.11~0.13		2以上

塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。