

塗 装 略 号 : E P

塗 装 仕 様 : V O C フ リ ー ア ク リ ル 5 分 つ や 仕 上 (塗 り 替 え)

上 塗 塗 料 名 : 0 7 5 L ユ ニ ロ ッ ク V . O - I I 5 分 艶

規 格 :

素 材 : コ ン ク リ ー ト , モ ル タ ル , せ っ こ う ボ ー ド な ど

部 位 : 建 物 内 壁 な ど

ホルムアルデヒド放散等級 : F☆☆☆☆仕様

工 程		塗 料 と 施 工 内 容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg / m ² ・ 回	標準膜厚 μ m ・ 回	塗り重ね 可能時間 h (20℃)
1	素地調整	脆弱な旧塗膜やハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れ（タバコのヤニ、水性のシミの著しい箇所なども含む）、カビチョーキングは、ブラシ、皮スキなどを用いて水洗浄等で除去、乾燥した清浄面とする。				
2	下 塗	ビニロックV.Oシーラー 033-1701 (JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー 相当品) 塗装方法 ハケ、ローラー 塗装回数 1回 塗布面積 150～187m ² / 15kg ・ 回	水 ハケ、ローラー 5～15	0.08～0.10	――	2 以上
3	上 塗	ユニロックV.OーII 075-1750 ベース 指定色 5分艶ホワイト 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115～135m ² / 15kg ・ 回	水 ハケ、ローラー 5～15 スプレー 15～25	0.11～0.13	――	2 以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。