



# 低臭 エバーロック (艶消し)

092ライン低臭エバーロックは、従来のN.A.D塗料に比べ溶剤臭の少ない非水エマルジョン樹脂と低臭溶剤をベースにした環境にやさしい建築用艶消しペイントです。塗装時の溶剤臭が少なく、塗装後も嫌な臭いが残らないため臭気を嫌うレストラン、病院、学校、事務所、入居中の住宅等のリフォームにも適した製品です。

## ■ 特 長

- 微臭溶剤の使用で、溶剤臭が少なく、塗装後もにおいが残りません。
- 塗料、希釈剤共に弱溶剤を使用している為、旧塗膜を侵す心配がありません。
- 水性塗料では止めることができない水溶性のタバコのヤニやシミを止める事ができます。
- 強力防カビ剤の使用で防カビ性にすぐれています。
- 付着性にすぐれるため各種旧塗膜にシーラーなしで直接塗装可能です。
- 水性塗料に比べ造膜性にすぐれているため冬期低温時でも塗装可能です。



## ■ 被塗物素材

- モルタル、コンクリート、PC板、鉄部（サビ止め必要）など

## ■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名	092-3206 低臭エバーロックホワイト	
主 な 用 途	主として屋内のモルタル、コンクリート壁、鉄部の新設及び塗り替え用	
容 量	ホワイト 16kg、原色 4kg	
標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	0.11~0.13	
標準塗布面積 (m <sup>2</sup> /16kg・回)	120~145	
希 釈 剤	016-3092 低臭エバーロックシンナー	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~10
	スプレアー	10~20
標準塗装回数	2	
指触乾燥時間 (20℃)	30分	
半硬化乾燥時間 (20℃)	2時間	
塗り重ね可能時間 (20℃)	3時間以上	

※調色には、092-3000番級 低臭エバーロック原色(6色)を使用してください。