



内部用

ビニロック

合成樹脂エマルジョンペイント
内部用

F☆☆☆☆

031ラインビニロックは、アクリルエマルジョン樹脂をベースとした内部用エマルジョンペイントです。

■ 特 長

- 塗りがやすく、トマリが抜群のツヤ消しエマルジョンペイントです。
- 塗装方法による色差がほとんどなく、タッチアップ性がすぐれ、ムラなくきれいに仕上がります。
- 耐水性、耐洗浄性などの塗膜性能にすぐれています。
- 耐アルカリ性が良好で、コンクリート、モルタルなどによく付着します。

■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC など
- 木部、合板類（ただし浴室、台所などの常時水のかかる場所を除く）



■ 製品要綱

031ライン ビニロック（内部用ホワイト）には次の2種類があります。

品 番	031-0055	031-0070
特 徴	標準品でタッチアップ性、作業性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値の1%以下です。	トマリ抜群、1回塗り仕上げが可能で、天井用に最適です。
主 な 用 途	コンクリート、モルタル、石こうボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面。	
容 量	20kg	
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.11~0.13	
標準塗布面積 (m ² /缶・回)	154~182	
希 釈 剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	10~20
	スプレ－	15~25
標準塗装回数	2	
指触乾燥時間 (20℃)	30分	
半硬化乾燥時間 (20℃)	2時間	
塗り重ね可能時間 (20℃)	2時間以上	

※調色には、ビニロック原色(9色)またはロックトーンカララント7000(ベースの10%以内)を使用してください。