



水性エパーロック

水性エパーロックは、弱溶剤型NAD樹脂塗料「エパーロック」のもつ塗りやすさ、すぐれた付着性、耐久性およびヤニ、シミ止め効果などの特長を生かし、低VOC、低臭の水性化に成功した、室内環境対応型の水性つや消しエマルジョンペイントです。

■ 特 長

- VOC量は（社）日本塗料工業会の目標基準1%以下を達成。また、低臭設計ですから居住中や営業中の室内塗装に最適です。
- 付着性にすぐれ、また、透湿性が良いのでふくれやはがれが生じにくくなっています。
- 従来の水性塗料では抑えることがむずかしかったタバコのヤニや水性のシミなどの軽微な汚れは、直接塗装して止めることができます。
- 緻密な塗膜を形成し、汚れが内部まで浸透しにくく、汚れても比較的簡単に拭き取ることができます。また、防藻・防カビ性にもすぐれています。



■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、スレート、各種ボード、木部、鉄部、しっくいなど。
(鉄部など金属面には必ずサビ止めペイントを下塗りしてから塗装してください。)

■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名	092-0100 水性エパーロック ホワイト	
主 な 用 途	コンクリート、モルタル、各種ボード、木部、鉄部などの新設および塗り替え	
容 量	16kg	
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.11~0.13	
標準塗布面積 (m ² /16kg・回)	120~145	
希 釈 剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~15
	スプレー	10~20
標準塗装回数	2	
指触乾燥時間 (20℃)	30分	
半硬化乾燥時間 (20℃)	2時間	
塗り重ね可能時間 (20℃)	2時間以上	

※調色には、水性エパーロック原色(6色)または、ロックトーンカララント7000(ベースの7%以内)を使用してください。
※著しく汚れたヤニやシミは完全には止まりませんので、カタログの注意事項をよく読んでから使用してください。