

塗装略号：—

塗装仕様：弱溶剤型1液シリコン仕上（塗り替え）鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名：024L 1液ユメロック 100番級

規格：—

素材：セメント瓦スレートなど

部位：屋根

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)	
1	素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	下地調整材 (軽度)	ロック水性プロテクトーフサフ 032-7111 塗装方法 ハケ、ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 18~50m ² /15kg・回	水 ハケ、ローラー 0~10 スプレー 0~10	0.3~0.8	—	3以上
3	上塗	1液ユメロック 024ライン 調色指定色、原色 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 105~125m ² /15kgセ・回	水 ハケ、ローラー 5~15 スプレー 10~20	0.11~0.13	—	2以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート（SDS）をご参照ください。