



サビ止めペイント



◆ 特 長

ロックサビ止めペイントは、乾性油、フタル酸樹脂、アルキド系樹脂ワニスなどをベースにつくられたサビ止めペイントです。特に浸透性が強く、付着力、防錆力がすぐれ、また上塗が良く付着するよう工夫されています。

◆ 品 種

サビ止めペイントは、防錆顔料の種類によって分類され、更にボイル油をビヒクルとする油性系と合成樹脂ワニスをビヒクルとする合成樹脂系に区別される場合がありますが、乾燥性にすぐれた合成樹脂系が主流となっています。

種 別	品 番	品 名	色	種 類	主な防錆顔料	容 量
一般用 さび止めペイント	059-0521	合成速乾サビ止めペイント F☆☆☆ 赤錆色 JIS K 5621 2種	赤錆色	合成樹脂系	酸化鉄	20 kg
	059-1521	速乾サビ止めペイント 赤錆色	赤錆色	合成樹脂系		20 kg
	059-2021	合成速乾サビ止めペイント グレー色	グレー色	合成樹脂系	—	20 kg
	059-2521	合成速乾サビ止めペイント 赤錆色	赤錆色	合成樹脂系	酸化鉄	20 kg
	059-4021	合成速乾サビ止めペイント F☆☆☆ グレー色 JIS K 5621 2種	グレー色	合成樹脂系	—	20 kg
シアナミド鉛 さび止めペイント	059-0525	シアナミド鉛サビ止めペイント 赤錆色	赤錆色	合成樹脂系	シアナミド鉛	20 kg
	059-1525	速乾シアナミド鉛サビ止めペイント 赤錆色	赤錆色	合成樹脂系		20 kg
	059-4025	シアナミド鉛サビ止めペイント グレー色	グレー色	合成樹脂系		20 kg
ジंकクロメート さび止めペイント	066-0110	タフコートジंकプライマー グリーン	グリーン	合成樹脂系	ジंकクロメート(劇物)	16 kg
	066-0111	タフコートジंकプライマー ブラウン	ブラウン	合成樹脂系	ジंकクロメート(劇物) 酸化鉄	20 kg
鉛酸カルシウム さび止めペイント	059-1529	鉛酸カルシウムサビ止めペイント 速乾型 グレー色	グレー色	合成樹脂系	鉛酸カルシウム	20 kg
鉛・クロムフリー さび止めペイント	059-4530	リン酸アルミニウムサビ止めペイント F☆☆☆ 赤錆色 JIS K 5674 1種	赤錆色	合成樹脂系	縮合 リン酸アルミニウム	20 kg
	059-4532	リン酸アルミニウムサビ止めペイント 白色	白色	合成樹脂系		20 kg

※色見本は実際の色と多少異なる場合があります。

※(劇物)はロックペイントの劇物該当製品です。

◆ 製品要綱

品番	特長	主な用途	標準塗付量 kg / m ² ・回 (m ² / 缶・回)	標準膜厚 (ミクロン)	標準 塗装回数	乾燥時間 (20℃)			希釈剤	希釈割合 (%)					
						指触	半硬化	塗り重ね 可能時間		ハケ ローラー	エアレス				
059-0521	汎用サビ止め	一般鉄骨、鋼板 などのサビ止め (059-0521、 4021は居室内 でも使用できます。 [面積制限有り])	0.12 ~ 0.14 (140 ~ 165/20 kg)	30	1	2 時間	8 時間	24 時間 以上	016-0059 塗料用シンナー	5 ~ 10	10 ~ 15				
059-1521	速乾型					1 時間	4 時間								
059-2021	超速乾型					0.11 ~ 0.13 (150 ~ 180/20 kg)	10 分	30 分				2 時間 以上			
059-2521			1 時間				4 時間	24 時間 以上							
059-4021	グレー色、速乾型			0.12 ~ 0.14 (140 ~ 165/20 kg)		35	3 時間	10 時間				24 時間 以上	016-0095 エナメルシンナー		
059-0525	作業性が良好						15 分	1 時間							
059-1525	速乾型			0.12 ~ 0.15 (105 ~ 133/16 kg)		30	3 時間	10 時間				24 時間 以上	016-0059 塗料用シンナー		
059-4025	作業性が良好						10 分	6 時間				12 時間 以上			
066-0110	耐水性、耐食性 にすぐれた速乾型 プライマー		建築材の下塗用	0.12 ~ 0.15 (140 ~ 165/20 kg)		35	5 分	6 時間					016-0066 タフコートシンナー	10 ~ 15	20 ~ 25
066-0111	速乾型で非鉄金属の 下塗りに適す。			0.12 ~ 0.15 (130 ~ 167/20 kg)			1 時間	8 時間							
059-1529	亜鉛メッキ鋼製品 などのサビ止め	一般鉄骨、鋼板 などのサビ止め (059-4530は 居室内でも使用 できます。 [面積制限有り])	0.12 ~ 0.14 (140 ~ 165/20 kg)	35	1 時間	8 時間	24 時間 以上	016-0059 塗料用シンナー	5 ~ 10	10 ~ 15					
059-4530	リン酸塩系防錆顔料 使用				1 時間	8 時間	24 時間 以上								
059-4532															

※ 059-2021、2521、1529 には、希釈剤としてエナメルシンナー 016-0095 も使用できます。

※ 059-1525、2021、2521 には、原料としてトルエン、キシレンを使用しています。

※ 059-1529、066-0110、0111 には、原料としてキシレンを使用しています。