



## 061ライン

# ロック サビカット

ロックサビカットは、塗料用シンナーで希釈することができ、速乾性で防錆力にすぐれた1液エポキシ系のサビ止め塗料です。従来の油性・合成樹脂系サビ止め塗料では、上塗りまでに一日の乾燥が必要でしたが、ロックサビカットでは当日のうちに上塗りが可能です。

防錆力、耐久性、付着性にすぐれ、鉛・クロムフリーで環境にもやさしく、鉄鋼構造物の新設塗装および塗り替え時に大きな威力を発揮します。

### ■ 特 長

- 1液型で取り扱いやすく、合成樹脂調合ペイントやフタル酸樹脂系、NAD系などの上塗り塗料をその日の内に塗装することが可能です。
- 鉛・クロムを含まない高性能特殊防錆顔料を使用していますので、環境にやさしく、シアナミド鉛サビ止めペイント（JIS K 5625）と同等以上の防食性能を発揮します。
- 臭いの比較的マイルドな塗料用シンナーで希釈、塗装ができます。
- 変性エポキシの性能を生かして、鉄、亜鉛処理鋼板、アルミ及び各種旧塗膜への付着性にすぐれています。（2種ケレンで塗装可能）



### ■ 被塗物素材

- 屋内外金属面

### ■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名	061-1530 ロックサビカット 赤サビ色	
主 な 用 途	屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、アルミ板の新設および塗り替え用。	
容 量	16kg、4kg	
標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	0.12~0.14	
標準塗布面積 (m <sup>2</sup> /16kg・回)	114~133	
希 釈 剤	塗料用シンナー 016-0059	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~10
	スプレ－	10~15
標準塗装回数	2	
指触乾燥時間 (20℃)	10分	
半硬化乾燥時間 (20℃)	60分	
塗り重ね可能時間 (20℃)	4時間以上7日以内	

※ロックサビカットには、061-1531 グレー色、061-1532 ホワイト色もあります。

※適合上塗り塗料、塗装可能な旧塗膜等についての詳細は、専用カタログをご覧ください。