



# ロックコート

ロックコートは、長油性アルキド樹脂をビヒクルとし、耐候性のすぐれた顔料を厳選し配合した合成樹脂調合ペイントです。品質は、隠ぺい性、光沢保持性、耐候性、付着性にすぐれ、タレ、ハケ目が少なく作業性のよい建築用合成樹脂調合ペイントの代表品です。

## ◆ ロックコート上塗り白の種類と特長

品名番	ラベルの色	種別	特長	容量
内外部用白 <b>059-0544</b> F☆☆ JIS K 5516 2種 上塗り用		上塗り用 合成樹脂調合 ペイント	建築用の高級品の白。 ハケ運びが軽く、タレが少なく、付着性、耐久性が 抜群。 トタン面に直接塗装することも可能。	14L
内外部用白 <b>059-0545</b> F☆☆ JIS K 5516 1種		合成樹脂調合 ペイント	白さにすぐれ、高光沢に仕上がる、高級ホワイト。 耐候性がよく光沢保持性にすぐれ、チョーキングを 起こしにくい。また、屋内でのつやボケや色焼けが 少ない。	14L
ロックコートロイヤル 外部用白 <b>059-0800</b>		合成樹脂調合 ペイント	乾燥性（特に芯じまり）に優れ、冬期でもタレに くい作業性抜群の外部用白。 光沢が良く、チョーキングを起こしにくく、耐候性、 耐久性、耐汚染性にすぐれる。	14L

## ◆ ロックコートツヤ消し・下塗り

品番	品名	特長
059-0505	ロックコート 艶消白	水性ペイントに比べ、耐水性がすぐれ、汚れにくく、独特の仕上がり が得られる。隠ぺい性にすぐれ、塗りつぎ、後スケが少ない。
059-1531 F☆☆☆	ロックコート 速乾下塗り白	木部の目止め効果、付着性、肉持ち感、ハケ塗り作業性にすぐ れた下塗り用白。外部での耐久性にすぐれている。 [木部下塗り用調合ペイント]

◆ 製品要綱

品番 品名	059-0544 内外部用白	059-0545 内外部用白	059-0800 外部用白	059-0505 艶消白	059-1531 速乾下塗白
主な用途	屋内外の木部、 鉄鋼建築構造物	屋内外の木部、 鉄鋼建築構造物	屋外の木部、 鉄鋼建築構造物	一般木部、 建築構造物、 建具などの 白および淡彩色 ツヤ消し仕上げ	屋内外の一般木部、 建築構造物、 建具などの下塗
標準塗付量(kg/m <sup>2</sup> ・回)	0.11 ~ 0.14	←	0.12 ~ 0.14	0.11 ~ 0.14	0.11 ~ 0.13
標準塗布面積(m <sup>2</sup> /缶・回)	125 ~ 160/14L	125 ~ 160/14L	125 ~ 150/14L	140 ~ 180/20 kg	150 ~ 180/20 kg
希釈剤	塗料用シンナー 016-0059				
希釈割合 (重量%)	ローラー/ハケ	5 ~ 10			
	エアレス	10 ~ 15			
標準塗装回数	2				1
指触乾燥時間(20℃)	3 ~ 4 時間	3 ~ 4 時間	3 ~ 4 時間	1 ~ 2 時間	1 ~ 2 時間
半硬化乾燥時間(20℃)	16 時間	10 時間	10 時間	10 時間	6 時間
塗り重ね可能時間(20℃)	20 時間以上	20 時間以上	16 時間以上	16 時間以上	8 時間以上

◆ ロックコート原色の種類と特性

品番	品名	色見本		調色適性		特 性	容 量	
		原 色	白80:原色20	濃色	淡彩		14L	3L
059-0506	ブラック			◎	◎	赤味の黒。耐候性良好。	○	○
059-0511	オーカー			◎	◎	耐候性良好。クリーム系調色に最適。	○	○
059-0514	マルーン			○	×	濃色専用。淡彩では退色する。	—	○
059-0515	オキサイド レッド			◎	◎	耐候性良好。赤味の調色に最適。	○	○
059-0516	レッド			○	×	単独の赤専用。ニジミ有り。	○	○
059-0517	グリーン			◎	◎	黄鉛使用。隠ペイ性、耐候性良好。	—	○
059-0519	ブルー			○	×	原色はブロンズが浮く。60~90%の濃色に使用。	○	○
059-0571	ムエンエロー			◎	◎	エローの無鉛タイプ。耐候性良好。	—	○
059-0575	インドメジウムエロー			◎	◎	メジウムエローの無鉛タイプ。耐候性良好。	—	○
059-0576	調色用ブラック			△	◎	青味の黒。原色は灰色がかっている。	○	—
059-0579	オーガニックオレンジ			◎	◎	オレンジの無鉛タイプ。耐候性良好。	—	○
059-0585	調色用シンクレッド			△	◎	耐候性良好。原色は隠ペイ力に劣る。	○	○
059-0586	調色用レッド			○	×	濃色~中彩色調色用。淡彩色では退色。	—	○
059-0587	調色用バイオレット			△	◎	耐候性良好。藤色の淡彩色に最適。	○	○
059-0588	調色用グリーン			△	◎	耐候性良好。原色は隠ペイ力に劣る。	○	○
059-0589	調色用ブルー			△	◎	耐候性良好。原色は隠ペイ力に劣る。	○	○
059-0591	フラットベース					艶消剤、単独使用不可。	○	○

※他に有鉛のエロー(059-0509)、メジウムエロー(059-0510)、オレンジ(059-0512)があります。

調色適性の評価 ◎:最適 ○:良好 △:不適当 ×:使用不可

※色見本は実際の色と多少異なる場合があります。