

製品説明書

059-1531-2-1
ロックペイント株式会社

品番 059-1531

品名 ロックコート 速乾下塗白

規格 JASS 18 M-304

系 統 長油性アルキド樹脂をベースにした、速乾型の下塗塗料
適合規格 JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント（油性および合成樹脂）
塗装用略号 _____
特 長 ・肉持ちが良く作業性にすぐれています。
・素地の目止め効果及び隠ぺい性にすぐれています。
・耐水性、耐久性にすぐれています。
用 途 ・一般建築物、構築物、特に木部の下塗に適します。
塗料性状 ・加熱残分 % 76.0
・粘度 KU 20 85~95
・塗料比重 20 1.54

製品安全資料及び法定表示

・物性値

揮発分（容量％） = 46.8
沸点範囲 = 150~200

・火災危険性

危険物表示 = 非危険物（指定可燃物）
引火点 = 41
発火点 = 245
輸出品分類 = 高引火点引火性液体
消火器 = CO₂、ドライケミカル又は泡消火器
取扱上の注意 = (1) 容器の蓋を密閉して保存してください。
(2) 容器は熱源、電気器具、スパーク及び裸火などから遠ざけてください。

・労働安全衛生

有機溶剤中毒予防規則 = 第3種有機溶剤等
労働安全衛生法表示 = 労働安全衛生法第57条に基づく表示物質を含んでいません。
過度の蒸気の吸引 = 有機溶剤の中毒を起こすことがありますので、屋内などで使用の時は換気を十分に行ってください。
緊急時の処置 = 新鮮空気中に移し、直ちに医師の診察をうけてください。

・反応性

・漏洩時の処置

= なし
(1) 全ての火気を除去し、蒸気を吸引しないようにし、室内の換気をよくしてから、乾燥した砂などの不活性物質をかけてすくいとってください。
(2) 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意してください。

- ・その他取扱上の注意 = (1) 取扱い中は、火気厳禁を守り、有機ガス用マスク又は送気マスクを使用してください。
 (2) 取扱い中は、目にはいらないように、また皮膚にふれないように、保護眼鏡、保護手袋を使用してください。
 (3) 直射日光を避けて冷暗所に保存してください。
 (4) 塗料をふき取った布、塗料の付着した布ぎれなどは、自然発火を起こす恐れがありますので作業終了後速やかに処置してください。

容 量 20 kg

使用方法

・木部塗装

・素地調整

(1) 木部を傷つけないように、汚れ及び付着物を除去し、油類は、揮発油などでふき取ってください。

・中塗

059-0651 ロックマリン 中塗白

・上塗

059ライン ロックマリン

059ライン ロックコート

058ライン サンロック

・希釈剤

016-0059 塗料用シンナー

・塗装方法、希釈割合(重量比)、標準塗付量、塗布面積、膜厚

塗装方法	ハケ・ローラー	スプレー
希釈割合	5 ~ 10 %	10 ~ 15 %
標準塗付量	0.11 ~ 0.13 kg / m ² ・回	0.14 ~ 0.17 kg / m ² ・回
塗布面積	150 ~ 180 m ² / 20 kg・回	120 ~ 140 m ² / 20 kg・回

・乾燥時間

	10	20	30
指触乾燥	4時間	2時間	2時間
硬化乾燥	12時間	6時間	4時間
塗り重ね乾燥	16時間以上	8時間以上	6時間以上

・使用上の注意事項

気温5 以下、湿度85%以上の時の塗装はさけてください。