

塗装略号：1-U E

塗装仕様：弱溶剤型1液ウレタン仕上（新設）

上塗塗料名：018L ダイナロックⅢ

規格：—

素材：木、合板など

部位：屋内外木部

ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆仕様

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m <sup>2</sup> ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1 素地調整	オービタルサンダーでサンドペーパーP180~P240ペーパーを用いて、汚れ、付着物、ケバダチを除去して平滑な面にしてください。木のヤニは削り取るか、または焼きゴテで処理し、揮発油でふきとってください。節およびその周辺はセラックニスで節止めを行ってください。穴うめの必要なときは、ロックポリパテで穴埋めを行ってください。				
2 下塗	ダイナロックⅢ 下塗り白 018-1531 (JASS18 M-304 相当品) 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 115~135m <sup>2</sup> /20kg・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~10 スプレー 10~15	0.11~0.13	—	12以上
3 研磨	サンドペーパーP180~P240で研磨してください。				
4 上塗	ダイナロックⅢ 018-0203ベース 指定色 塗装方法 ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m <sup>2</sup> /15kg・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~10 スプレー 10~15	0.11~0.13	—	1.5以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。