塗 装 略 号	：１－ＵＥ
塗 装 仕 様	：弱溶剤型１液ウレタン仕上
上塗塗料名	：０１８Ｌ　ダイナロックⅢ
規　　格	：――
素　　材	：コンクリート、モルタル、サイディングボード等
部　　位	：外壁

工　程		塗　料　と　施　工　内　容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg／㎡・回	標準膜厚 μｍ・回	塗り重ね 可能時間 ｈ(20℃)
1	素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	下　塗	エポシーラーマルチ　033-8150 塗装方法　ローラー 塗装回数　１回 塗布面積　140～175㎡／１４kg・回	塗料用シンナー 通常不要	0.08～0.10	――	３以上
3	上　塗	ダイナロックⅢ　018-0203　ベース　指定色 塗装方法　ローラー、スプレー 塗装回数　２回 塗布面積　115～135㎡／１５kg・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5～15	0.11～0.13	２５	１２以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。