

塗装略号：—

塗装仕様：水性シリコン仕上（塗り替え）鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名：070L シリコマックス屋根・瓦用 1000番級

規格：—

素材：セメント瓦、スレート瓦、カラーベストなど

部位：屋根

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1	素地調整				旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。
2	下塗	水 通常不要	0.09~0.13	—	3以上
	水性カチオンシーラーマルチ 033-1159 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 115~165m ² /15kg・回				
3	上塗	水 ハケ、ローラー 0~5 スプレー 0~10	0.15~0.18	—	2以上
	シリコマックス屋根・瓦用 070-1000級 常備色 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 80~100m ² /15kg・回				

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。