

製品説明書

032-2111-2-1
ロックペイント株式会社

品番	032-2111
品名	ロック 屋根・瓦用サーフェーサー
規格	

系 統	水性 1 液反応型エポキシシリコン樹脂をベースとした屋根・瓦用の下塗材
適合規格	_____
塗装用略号	_____
特 長	<ul style="list-style-type: none">・上塗り塗料、下地調整材ともに水性 1 液型を使用することにより、オール水系仕様を組むことができ、旧塗膜を侵さず取り扱いが容易で安全です。・温度変化や雨、霧などの自然現象に対応する強靱な塗膜物性を発揮します。高耐候性上塗り塗料と組み合わせることにより、長期にわたり美観を維持し塗り替え間隔を長く出来ます。・水性 1 液反応型エポキシシリコン樹脂系がシロキサン結合を有するため、基材（無機系）、旧塗膜（有機系）双方への密着に優れます。・フィラー効果があり、厚塗りができます。素地表面を平滑化し上塗りの吸い込みが少なくきれいな仕上がりが得られます。
用 途	各種新屋根材（各種ベスト瓦、新生瓦、コロニアル） スレート瓦、セメント瓦、シングル材塗り替え用下地調整材 （注）陶器瓦、トタン屋根等には使用できません。
塗料性状	<ul style="list-style-type: none">・加熱残分 % 58.5・粘度 Ku/20 92 ~ 98・塗料比重 20 1.39
製品安全資料及び法定表示	
・火災危険性	
危険物表示	= 水性塗料であり非危険物
・労働安全性	
有機溶剤中毒予防規則	= 非該当
労働安全衛生法表示	= 労働安全衛生法第 57 条に基づく表示物質を含んでいません。
・反応性	= なし
・漏洩時の処置	= (1) 乾燥した砂などをかけてすくいとり、周囲の状況に応じて、河川や農業用水路等へ流入しないよう注意し水洗いしてください。 (2) 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意してください。
・その他取扱上の注意	= (1) 取扱い中は、目にはいらないように、また皮膚にふれないように、保護眼鏡、保護手袋を使用してください。 (2) 容器の蓋は密閉し、高温（40 以上）や低温（-5 以下）での保存は塗料が変質することがありますのでさけてください。
容 量	15 Kg

使用方法

- ・上塗
 - 068ライン パーマロック#2000
 - 070ライン シリコマックス屋根・瓦用
 - 080ライン ロックウレタントップ
 - 093ライン エパーロックウレタン
 - 114ライン ユメロック
 - 115ライン シャネツロック
- ・希釈剤 水
- ・塗装方法、希釈割合（重量比）、標準塗布量、塗布面積

塗装方法	ハケ・ローラー	エアレススプレー
希釈割合	5～10%	5～10%
標準塗布量	0.5～0.8kg/m ² ・回	0.5～0.8kg/m ² ・回
塗布面積	1.8～3.0m ² /1.5kg・回	1.8～3.0m ² /1.5kg・回

- ・乾燥時間

	10	20	30
指触乾燥	4時間	1時間	30分
塗り重ね乾燥	24時間	16時間以上	6時間

・使用上の注意事項

- (1) 気温5℃以下、湿度85%以上の時の塗装はさけてください。
- (2) 新しいコンクリートやモルタルなどは水分8%以下、pH9.5以下になるまで十分乾燥させてください。