

塗装略号：

塗装仕様：遮熱塗料（弱溶剤型2液シリコンウレタン樹脂塗料）

上塗塗料名：115L シャネツロック

素材：コロニアル・カラーベストなど

部位：屋根

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h(20)
1	素地調整				
	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	上塗				
	エポシーラマルチ 033-8150 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 140~175m ² /1.4kg	016-0059 塗料用シンナー 通常不要	0.08~0.10		3以上
3	上塗				
	シャネツロック弱溶剤型 屋根用 115 #3000 標準常備色 主剤 115-2140 硬化剤 配合比(重量)主剤9:硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m ² /1.5kgセット・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~15 スプレー 15~20	0.11~0.13	30	2以上

塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。