

塗装略号:
塗装仕様: 防腐・防虫ステイン仕上げ
上塗塗料名: ナフタデコール
規格:
素材: 木
部位: 屋外木部

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1	素地調整 オービタルサンダーで#180~240ペーパーを用いて、汚れ、付着物、ケバダチを除去して平滑な面にする。木のヤニは削り取るか、または焼きゴテで処理し、揮発油でふきとる。				
2	下塗 ナフタデコール 085-0001 オフカラー 塗装方法 ハケ 塗装回数 1回 塗布面積 140~180m ² /16L・回	通常不要 (塗料用シンナー)	0.075~0.10	—	6以上
3	上塗 ナフタデコール 085-0002~0013 各色 塗装方法 ハケ 塗装回数 2回 塗布面積 140~180m ² /16L・回	通常不要 (塗料用シンナー)	0.075~0.10	—	6以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

特長

- ・木目を生かした上品な仕上がりで耐候性が抜群です。
- ・木の腐れ、かび、白アリ、木くい虫による害を防ぎます。

施工上の要点および注意事項

- ・素地は十分に乾燥させて下さい。(含水率15%以下)
- ・気温が低い時、湿度が高い場合には完全な塗膜ができにくく、十分な性能を発揮できませんので、気温5°C以下、湿度85%以上での塗装はさけてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、また、天候不良の恐れがあるときは、外部の塗装はさけて下さい。
- ・有機溶剤を含有していますので、塗装作業中及び乾燥時の換気と火気厳禁を守ってください。
- ・色をうすくするときはオフカラーで調節してください。シンナーでうすめると効果が悪くなります。
- ・塗装し、10~30分後ウエス、スポンジなどでワイピング(ふき取り)すると色ムラの少ない均一な仕上げとなります。
- ・塗装するときは保護用の手袋、メガネ、マスクを着用してください。
- ・溶剤型であり、木材の防虫、防腐、防カビ剤を含有していますので、塗装後しばらくは多少薬剤の臭いがします。
- ・庭木、草花などの植物に直接付かないようにし、小鳥、犬などペット類の小屋に塗ることは避け、金魚、鯉などの池に塗料が入らないように注意してください。
- ・085-0001オフカラーを白木に塗装し、屋外に長期間放置すると、色焼けが目立つことがありますので、単独では使用しないでください。
- ・塗装に使用したハケなどは、016-0059塗料用シンナーで洗ってください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。