

## 標準施工仕様書

- 仕上げの種類：一液型水性着色塗料  
一液型水性ポリウレタン塗料
- 商品名：ワンダー水性一液型  
モーエンアクア
- J I S分類：該当せず
- 素地：
- 部位：木部内装全般
- 仕様：木部難燃着色クリヤー仕上げ

### 【標準工程】

工程	使用塗料	施工用具 条件	乾燥 ( 20 )	所要量
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚れ、付着物除去</li> <li>・ ヤニ処理</li> <li>・ 研磨紙#150～#180</li> </ul>			
着色	ワンダー水性一液型 各色	水性刷毛	2～3時間	80～100 g / m <sup>2</sup>
下塗り	モーエンアクア サンディング	水性刷毛	2～3時間	60～80 g / m <sup>2</sup>
中塗り	モーエンアクア サンディング	水性刷毛	2～3時間	60～80 g / m <sup>2</sup>
研 磨	サンドペーパー #320～#400			
上塗り	モーエンアクア フラットクリヤー (半艶消し / 全艶消し)	水性刷毛	一晚	50～60 g / m <sup>2</sup>

### (注意)

- ・ 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

### 施工上の要点

- (1) 素地(木部)の含水率は、10%以下に調整して下さい。
- (2) 顔料が沈殿している場合がありますので、よく攪拌して使用してください。
- (3) 速乾性の為、塗り継ぎムラが生じることがあります。同一平面塗装においては、途中で作業をストップせずに仕上げてください。
- (4) 塗装現場にて、漂白剤・難燃剤・ヤニ抜き剤等を塗布した場合、ワンダーを上から塗りますと、反応して塗布できない場合があります。薬剤処理をした上に塗装する場合は、水で薬剤をよく洗い落とし十分乾燥させてから、事前に試し塗りをして下さい。