塗装工程仕様書

仕上げ　：　１液ポリウレタン仕上げ　（ユートンエクステリア）
適用範囲：　内装仕上げ（全般）

工程		使用材料／配合比（重量比）	塗装方法，塗布量	乾燥時間（20℃）
1	素地調整	Ｐ１８０～Ｐ２４０サンドペーパー		
2	着　　色 （省略可）	Ｓ９－＊＊＊＊　　１００ エクステカラー ミズ　　適量	刷毛塗り後ウエス拭き取り ３０～５０ｇ/㎡	２時間以上
3	研　　磨	Ｐ３２０～Ｐ４００　サンドペーパー（ケバ取り程度）		
4	下　塗　り	ＧＦ－３０　　１００ ユートンエクステリア　セミグロス ＴＧ－６０　　０～３０ ユートンシンナー	刷毛・スプレー ６０～８０ｇ/㎡	６時間以上
5	研　　磨	Ｐ３２０～Ｐ４００		
6	上　塗　り	ＧＦ－３０　　１００ ユートンエクステリア　セミグロス ＴＧ－６０　　０～３０ ユートンシンナー	刷毛・スプレー ６０～８０ｇ/㎡	８時間以上

備　考：　・エクステカラーは、刷毛塗り後ウエスにて拭き取り下さい。
　　・エクステカラーの濃度調整は、ミズにて希釈調整して下さい。