

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュア サンジングシーラー
品番	US - 94 - P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り、ローラー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料			
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 ・ 透明性が良く、導管なじみ性、充填性が良い。 ・ 手軽な1:1配合比で、乾燥性、乾燥性が良く作業性に優れます。 			
配合比 および 可使用時間	温度別標準配合比			
	15 以下	15 ~ 25	25 以上	
	主剤品番	US-94-P 100 部	US-94-P 100 部	US-94-P 100 部
	硬化剤	CB-016 100 部	CB-016 100 部	CB-016 100 部
	うすめ液	TU-11-P 20 ~ 30部	TU-12-P 20 ~ 30部	TU-13-P 20 ~ 30部
	可使用時間	4 ~ 5 時間	3 ~ 4 時間	2 ~ 3 時間
可使用時間は増粘により作業性が悪くなる時間を目安としております				
塗布量	60 ~ 80 g / m ² (希釈配合品として) 標準塗布回数 オープンポアー仕上げ 1回塗り セミオープン、クローズドポアー仕上げ 2回塗り			
乾燥時間		10	20	30
	指触乾燥	20分	15分	10~15分
	研磨可能時間	3~4時間	2時間	1~2時間
用途	木工製品および木質部材(据付家具、カウンター、階段踏み板、腰壁、フローリング等)の下塗り、中塗り			
備考:	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外希釈用シンナーは表面乾燥性、平滑性調整のため、季節に応じてTU-13-P(夏用)、TU-12-P(春秋用)、TU-11-P(冬用)をご使用下さい。高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU-39(リターダー)を10%程度加えて下さい。 ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。 ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。 <p>このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。021209</p>			

