

標準施工仕様書

仕上げの種類 : 二液型ウレタンオイル塗料
商品名 : NA-6 オリオ2
JIS分類 : 該当せず
素地 :
部位 : 木製家具(テーブル等)
仕様 : 木部オイルフィニッシュ仕上げ

【標準工程】

| 工程 | 材料・配合比 | 施工用具・条件 | 乾燥時間(20) | 所要量 |
|------|---|--|-----------|---------------------------|
| 素地調整 | サンドペーパー #180~#320 | ゴミ、毛羽、油分をサンドペーパー等でよく落とし、再度ウエス等でゴミや研磨粉をよく落とす。 | | |
| 下塗り | NA-6 オリオ2 A液 100 NA-6 オリオ2 B液 50 NA-6 オリオ2 専用希釈剤 50 | 刷毛で塗布し、濡れた状態で耐水ペーパー400にてすりこみ後ウエスにて拭き取り | 一晚 | 40~50 g/m ² |
| 上塗り | NA-6 オリオ2 A液 100 NA-6 オリオ2 B液 50 NA-6 オリオ2 専用希釈剤 50 | 刷毛で塗布し、濡れた状態で耐水ペーパー600にてすりこみ後ウエスにて拭き取り | 一晚 | 40~50 g/m ² |

(注意)

- ・ 上記の各数値は、全て標準のものであります。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

施工上の要点

- ・ 素地(木部)の含水率は、10%以下に調整して下さい。

キャピタルペイント株式会社