

ユータックE-30N流し展べ防滑工法仕様 (1.5mm厚仕様)

(23℃)

工 程	材 料 の 調 合	施 工 方 法	可 使 時 間	使 用 量	施 工 間 隔
素地調整	・素地表面のレイタンスはサンディングやポリッシャー等で除去して下さい。 ・素地の油脂、ゴミ、ホコリ等は完全に除去して下さい。 ・素地の吸い込みが激しい場合は、プライマーを十分に浸透させて目止めになるよう塗布して下さい。 ・施工時は素地を充分乾燥させて下さい。(ケツ水分計5%以下)				
プライマー	ユータックECプライマー A 液 12kg B 液 4kg } 重量比 Eシンナー 0~3kg	刷毛 ローラー	8時間 以内	0.15 kg/m ²	3~72 時間
ベースコート (1層目)	ユータックE-30N A 液 12.5kg B 液 2.5kg } 重量比 Eシンナー 0~0.5kg	金ゴテ ローラー	30分 以内	0.5 kg/m ²	直ちに
骨材散布	珪砂5号を表面が覆われるまで 均一に散布して下さい。	手で散布	—	2.0 kg/m ²	12~72 時間
骨材回収	付着していない珪砂は、電気掃除機、ホウキ等で回収して下さい。				
ベースコート (2層目)	ユータックE-30N A 液 12.5kg B 液 2.5kg } 重量比 Eシンナー 0~0.5kg	刷毛 ローラー	30分 以内	0.5 kg/m ²	歩行可能 12時間以上 養生期間 48時間以上

注意事項

- ・各材料は、有機溶剤を含有していますので、火気、換気に充分御注意下さい。
- ・B液は湿気でゲル化しますので、密栓して保管して下さい。
- ・ユータックE-30Nの可使時間は、30分ですので素早い作業となります。
- ・使用器具類は使用后、直ちに専用シンナーで十分に洗浄して下さい。
- ・5℃以下での作業は中止して下さい。