

**JIS-K-5970 認証品 エポキシ樹脂無溶剤形・厚膜タイプ**  
**ユータック E-30N ローラー用 コーティング防滑工法 標準施工仕様書**  
**【0.8 mm厚】**

工 程	材 料 の 調 合	施 工 方 法	可 使 時 間 (23℃)	使 用 量 (kg/m <sup>2</sup> )	施 工 間 隔 (23℃)
素地調整	・レイトランスは、ライナックスやポリッシャーなどの研磨機で除去してください。 ・ゴミ、ホコリ、油脂類は、完全に除去してください。 ・欠損部、段差等の凹凸部分は、樹脂モルタル等の下地処理材にて平滑にしてください。 ・下地コンクリート等の打設後は、十分に養生してください。 ・その他素地調整については、カタログ記載の素地調整仕様をご参照ください。				
下塗り	ユータック EC プライマー A 液 12kg B 液 4kg ユータック E シンナー 0~3kg	ローラー 刷毛	8 時間以内	0.15	3 時間以上 72 時間以内
中塗り	ユータック E-30N ローラー用 A 液 12.5kg B 液 2.5kg	ローラー	30 分以内	0.40	直ちに
骨材散布	珪砂5号を表均一に散布してください。	手で散布	—	1.00	12 時間以上 72 時間以内
骨材回収	付着していない珪砂を掃除機、ホウキなどで回収してください。				
上塗り	ユータック E-30N ローラー用 A 液 12.5kg B 液 2.5kg	ローラー	30 分以内	0.40	歩行可能 12 時間以上 養生期間 48 時間以上

**注意事項**

- ・施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- ・気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避けてください。屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・材料は直射日光を避け、室温5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
- ・できるだけ皮膚に触れないように取り扱いいただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
- ・換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- ・材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- ・多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ・A液とB液を混合し、容器中に放置しますと急激に発熱し、危険な状態になることがありますので仕様書の手順を守ってください。
- ・その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。