

塗装略号：2-ASE

塗装仕様：弱溶剤型2液シリコン仕上（塗り替え）

上塗塗料名：114L ハイパーユメロック

素 材：サイディングボードなど

部 位：建物外壁など

工 程	塗 料 と 施 工 内 容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)	
1	素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	下 塗	ロックSBファイラー 032-2001 塗装方法 ハケ、ローラー 塗装回数 1回 塗布面積 37~75m ² /15kg・回	水 ハケ、ローラー 1~5	0.2~0.4	—	3以上
3	上 塗	ハイパーユメロック 114-5204 ベース 調色指定色 主剤 114-5140 硬化剤 配合比（重量）主剤9：硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~15 スプレー 15~20	0.11~0.13	—	2以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート（SDS）をご参照ください。