

SPネオ無機コート標準仕様

屋根・その他部位 塗替え用 (カラーベスト・スレート)

工 程	使用材料	配合比 主剤：硬化 剤	希釈割合 (%)	使用量 (kg/m ²)	塗面積 (m ² /枚ト)	塗間隔 (20℃)
素地調整	高圧水洗	—	—	—	—	—
下 塗	ユメロックシーラー	9：1	無希釈	0.13 ～0.15	106～123	4 時間以上 ～7日以内
上 塗 1	ネオ無機コート	5：1	0～10 塗料用シンナー	0.12 ～0.15	104～130	16 時間以上 ～7日以内
上 塗 2	ネオ無機コート	5：1	0～10 塗料用シンナー	0.12 ～0.15	104～130	—

注-1 塗装場所の気温が5℃以下湿度が85%以上、また結露や降雨が予想される場合は塗装を避けてください。

注-2 セメント瓦などは専用の下塗りが必要となります。(水谷 RMプライマー)

注-3 モニエル瓦などは専用の下塗りが必要となります。(日特 スラリー瓦用シーラー)