

超絶の**塗装業界に捧げる**
アクリルシリコン!!
1成分形アクリルシリコン系ノンブリードタイプシーリング材

ペイントセラNB

最先端技術を
注ぎ込んだ
新世代の
ハイスペックシーリング材!

- 一般変成シリコンを上回る耐候性
- ブリード汚染がほとんどない
- サイディング目地も適応
- 23°C60分表面乾燥
- 肉ヤセがほとんどない
- コストパフォーマンス

もう、フツーの変成も
ウレタンNBもいらない!



1成分形アクリルシリコン系ノンブリードタイプシーリング材

シャープ

ペイントセラNB

シャープペイントセラNBは、アクリルシリコン成分により一般変成シリコンを上回る耐候性を実現。安心のノンブリードタイプと使い勝手のよい23℃60分表面乾燥の高性能シーリング材です。

特徴

- 耐候性が良好
高耐候タイプなのでクリア塗装の下地も好適。
- ノンブリードタイプ
ほとんどの塗料で汚染ができません。
- サイディング目地に適応
- 23℃60分表面乾燥
遅すぎず速すぎずの設定で使い勝手良好。
- 防カビ剤配合
美観の長期維持が期待できます。

用途

- 新築・改修・サイディング及びその取り合いの塗装目地。
 - 新築・改修・ALC及びその取り合いの塗装目地。
 - 各種ボード及びその取り合いの塗装目地。
 - 外壁・内壁のクラック目地
- ※ 塗装しない用途には、ベタツキが残る場合がありますので、弊社ノンタックスプレーを併用して下さい。

注意事項

- 塗装はシーリング材表面がタックフリーの状態から7日以内に施工して下さい。一部塗料では、ベタツキ・割れが発生する場合がありますので事前にご確認下さい。
- 指定のプライマーを使用して下さい。
- ペイントセラNBとウレタン系塗膜防水材料を未硬化状態で隣接使用した場合、後者が硬化しない場合があります。
- 開封後は速やかに使い切して下さい。
- できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。皮膚に付いた場合は速やかに拭き取り、石鹸と水道水で良く洗って下さい。
- プライマーの取扱い時には、火気や静電気に注意し、換気を良くしてお使い下さい。必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- 廃棄は、産業廃棄物として処理して下さい。
- 本製品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 詳しくは製品安全データ(MSDS)を請求して下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて速やかに医師の診察を受けて下さい。

性状・性能

ペイントセラNB > 変成+ウレタン

		単位	ペイントセラNB	一般変成シリコン	一般ポリウレタン
比	重		1.35	1.40	1.31
タックフリー	23℃	分	60	60	300
	5℃	時間	2	3	—
押し出し性	23℃	秒	4	4	3
最大強度		N/mm ²	1.30	1.10	1.40
破断時伸び		%	700	400	1000

※記載の技術データは規格値ではありません。また、性能向上・仕様変更のためお断りなく変更することがあります。

ペイントシリーズ

検索

- 塗料適性データ、その他諸物性データなどを豊富に公開中!
- ブリード非汚染保証についてもこちらから!

標準5色

下記色見本は印刷物のため実物とは若干の違いがあることをご了承下さい。



取扱注意

- 本シーリング材の保管は高温・多湿・直射日光・降雨を避け湿度の少ない冷暗所にて保管して下さい。
- プライマーは火気厳禁(第四類第一石油類)ですので、高温になる車中等に放置しないで下さい。
- 子供の手の届かない冷暗所に保存して下さい。

※記載の技術データは規格値ではありません。また、性能向上・仕様変更のためお断りなく変更することがあります。

● ペイントセラNBのご利用・ご相談は……



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.

■ 本社・工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
TEL.072-268-0322 FAX.072-268-3119
<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

■ 高砂事業所
TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326
■ 東京営業所
TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011
■ 名古屋出張所
TEL.052-892-2338 FAX.072-268-0326
■ 札幌出張所
TEL.011-883-2489 FAX.011-883-2145