

塗装略号：—

塗装仕様：水性シリコン仕上

上塗塗料名：ビルロックⅡ

規格：—

素材：サイディングボード

部位：外壁

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m <sup>2</sup> ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20℃)
1 素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2 下塗	水性SDサーフェポ 塗装方法 ローラー 塗装回数 1回 塗布面積 38~75m <sup>2</sup> /15kg・回	水 5~10	0.2~0.4	—	3以上
3 上塗	ビルロックⅡ 111-2100 ベース 指定色 塗装方法 ハケ、ローラー 塗装回数 2回 塗布面積 107~136m <sup>2</sup> /15kg・回	水 5~10	0.11~0.14	—	2以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。