

塗装略号：2-ASE

塗装仕様：太陽光高反射率塗料（弱溶剤型シリコンウレタン）仕上

上塗塗料名：115L シャネツロック

規格：—

素材：鋼板（折半、瓦棒）

部位：屋根

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1	素地調整				
	チョーキング、汚れ等は高圧水洗にて除去する。旧塗膜ではがれかかった部分、フクレ部分は皮スキ、ワイヤーブラシ等のケレン具で、浮き塗膜、サビなどは、手工具等で除去し活膜は残し（3種ケレン）、乾燥した清浄な面とする。				
2	下塗				
	2液型 サビカット（ホワイト） 061-7532 主 剤 061-7910 硬化剤 配合比(重量)主剤9：硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー 塗装回数 1回 塗布面積 106~123m ² /16kgセット	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 0~5	0.13~0.15	40	4h以上 7日以内
3	上塗				
	シャネツロック 115-XXXX 常備色 主剤 115-3140 硬化剤 配合比(重量)主剤9：硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~15	0.11~0.13	30	2以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。