

塗装略号：—

塗装仕様：弱溶剤型1液シリコン仕上（塗り替え）鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名：024L 1液ユメロック 100番級

規格：—

素材：屋内外鉄部

部位：鉄部

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1	素地調整 日塗膜ではがれかかった部分、フクレ部分は皮スキ、ワイヤーブラシ等のケレン具で、浮き塗膜、サビなどは、電動工具、手工具で除去する。「2種ケレン」 チョーキングした面、汚れ等はサンドペーパーや高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	下地調整材 サビカットII 061-154× (各色) 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 114~133m ² /16Kg・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~10 スプレー 10~15	0.12~0.14	—	4h以上 7日以内
3	上塗 1液ユメロック 024ライン 調色指定色、原色 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 105~125m ² /15kgセ・回	水 ハケ、ローラー 5~15 スプレー 10~20	0.11~0.13	—	2以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカatalogをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート（SDS）をご参照ください。