

塗装略号: 1-ASE

塗装仕様: 弱溶剤型シリコン仕上(塗り替え) 鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名: 024L 1液ユメロックルーフ

規格: —

素材: カラーベストなど

部位: 屋根

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/㎡・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1	素地調整				
	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	下塗				
	エポシーラーマルチ 033-8150 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 140~175㎡/14kgセット・回	016-0059 塗料用シンナー (通常不要)	0.08~0.10	—	3以上
3	上塗				
	1液ユメロックルーフ 024ライン 標準常備色 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 105~124㎡/14L・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~10 スプレー 10~20	0.11~0.13	—	3以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカatalogをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート(SDS)をご参照ください。