

製品説明書

029-0104-2-1
ロックペイント株式会社

品番 029-0104

品名 ロックラッカー グランドコートホワイト

規格

○ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

○系 統 ニトロセルロースとアルキド樹脂をベースとした常温乾燥性下地塗料

○塗装用略号

○特 長 ・ラッカー系の中塗り用ホワイトです。

・速乾性で作業性にすぐれています。

・インペイ性、研磨性にすぐれています。

○用 途 ・建築物、建具、家具、調度品、楽器などの木部および木工製品の塗装

・鉄道車両、機械類、自転車、鋼製家具、電気器具、その他金属製品の塗装

・乗用車、商業車、バン、トラック、ダンプなどの自動車の補修や塗り替え

○塗料性状 ・加熱残分 % 56.1 ・粘度 KU 20°C 105~120

・塗料比重 20°C 1.32

○製品安全資料及び法定表示

・物性値

揮発分（容量%） = 68.1

沸点範囲 = 77.2~125°C

蒸気密度（空気=1） = 3.3

・火災危険性

危険物表示 = 第一石油類（危険等級Ⅱ）

引火点 = 5°C

発火点 = 370°C

輸出品分類 = 中引火点引火性液体

消火器 = CO₂、ドライケミカル又は泡消火器

取扱上の注意 = （1）容器の蓋を密閉して保存してください。

（2）容器は熱源、電気器具、スパーク及び裸火などから遠ざけてください。

・労働安全性

有機溶剤中毒予防規則 = 第2種有機溶剤等

労働安全衛生法表示 = 酢酸ブチル5~10%、酢酸エチル5~10%

トルエン20~30%

過度の蒸気の吸引

= 有機溶剤の中毒を起こすことがありますので、屋内などで使用の時は換気を十分に行ってください。

緊急時の処置

= 新鮮空気中に移し、直ちに医師の診察をうけてください。

・反応性

= なし

- ・漏洩時の処置 = (1) 全ての火気を除去し、蒸気を吸引しないようにし、室内の換気をよくしてから、乾燥した砂などの不活性物質をかけてすくいとってください。
(2) 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意してください。
- ・その他取扱上の注意 = (1) 取扱い中は、火気厳禁を守り、有機ガス用マスク又は送気マスクを使用してください。
(2) 取扱い中は、目にはいらないように、また皮膚にふれないように、保護眼鏡、保護手袋を使用してください。
(3) 容器の蓋は密閉し、直射日光を避けて保存してください。

○容 量

1 6 K g

○使用方法

・金属塗装

- ・素地調整 錆、汚れ、水分、油脂分などを完全に除去し、清浄な素地面にしてください。
- ・金属表面処理 0 5 1ライン ロックウオッシュプライマー 2液型
- ・下塗 0 2 9ライン ラッカープライマーなど
- ・希釈剤 0 1 6 - 0 1 2 3 ラッカーシンナー
- ・希釈割合 1 0 0 %
- (重量比)
- ・塗装方法 スプレー
- ・乾燥時間 2 0 °C

水研ぎ可能 1 0 ~ 2 0 分

空研ぎ可能 2 0 ~ 3 0 分

上塗り可能 2 ~ 3 時間

・上塗

0 2 6、0 3 0、0 3 5ライン ロックラッカー

0 3 8ライン コーロック