



KFケミカル株式会社
 建築塗料事業部
 TEL 03-6629-9033
 FAX 03-6629-9023

KFシーラテクト WP シリーズ 硬化時間について

拝啓 貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 標記の件につきまして下記のとおりご案内申し上げますので、ご査収の上よろしくお取り計らい下さ
 いますようお願い申し上げます。

敬具

記

| KFシーラテクト WP 硬化促進剤 添加量 | 添加なし (塗布量 2.0kg/m ²) | | | 防水材に対し 4%添加 (塗布量 2.0kg/m ²) | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------|------|--|-------|-------|
| | 5°C | 10°C | 15°C | 10°C | 23°C | 35°C |
| 環境温度 | | | | | | |
| 硬化時間 | 72hr | 72hr | 48hr | 16hr | 4hr | 3hr |
| 可使用時間 | 2hr | | | 30min | 20min | 10min |

以上